

Sprawozdanie z badania węgla 277/2022

Zlecający: **Constra Trade Sp. z o.o.**
03-290 Warszawa
Ul. Okrągła 17
NIP: 524-281-18-45

Sortyment: **Brykiet Torfowy**

Opis próby: **Próbka dostarczona w dniu 06.07.2022r.**
Próbka pobrana przez zleceniodawcę

Próba w stanie analitycznym	Wilgoć higroskopijna wg. Normy PN-G-04511:1980 Punkt 2.4.1	W ^a	13,16	%
	Popiół wg. Normy PN-ISO 1171:2002	A ^a	15,15	%
	Ciepło spalania wg. Normy PN-G-04513:1981	Q ^a _s	16 349	kJ/kg
	Siarka całkowita Wg. normy PN-ISO 334:1997	S ^a	-	%
Próba w stanie roboczym	Wilgoć całkowita wg. Normy PN-G-04511:1980 punkt 2.3.2	W^r_t	15,64	%
	Popiół wg. Normy PN-ISO 1171:2002	A^r	14,72	%
	Wartość opałowa wg. Normy PN-G-04513:1980	Q^r_i	14 600	kJ/kg
	Siarka całkowita Wg. normy PN-ISO 334:1997	S^r_t	-	%

Przedstawione wyniki badań dotyczą próbki pobranej i dostarczonej przez zlecającego.

Analiza i opracowanie wyników:

Specjalista ds. Analiz Chemicznych
i Ochrony Środowiska

Aleksandra Słowinska
Aleksandra Słowinska

Kierownik Działu
Analiz Chemicznych
i Ochrony Środowiska
Magdalena Buszyńska
Magdalena Buszyńska